

AQUA Zaunlasur AQ ZLS

- Artikel-Nr.:** 4076
- Werkstoff:** Kombination wasserverdünnbarer, synthetischer, hochelastischer Harze mit fungiziden Wirkstoffen. Licht- und wettrechte mikronisierte, lasierende Pigmente.
- Einsatzgebiet:** Wasserverdünnbarer Holzimprägnierschutz für alle offenporigen Hölzer im Außenbereich mit Abperleffekt.
Jägerzäune, Pfähle, Palisaden, Pergolen, Holzschuppen und vieles mehr.
- Eigenschaften:** **PHARMOL: AQ ZLS** dringt tief in die Holzporen ein und schützt zuverlässig vor Feuchte, UV-Strahlung und Verwitterung. Nach der Trocknung entsteht eine seidengänzende, naturbraune Oberfläche, mit vorbeugendem Schutz gegen Bakterien und Pilzbefall. Der entscheidende Vorteil liegt in dem geringen Gehalt organischer Lösemittel von ca. 1%. Dadurch wird ein nahezu geruchsfreies, umweltfreundliches Verarbeiten ermöglicht. Im Unterschied zu Acryldispersionslasuren dringt **PHARMOL: AQ ZLS** als reines Kunstharz tief in die Holzporen ein und kann sich zuverlässig und langanhaltend verankern.
PHARMOL: AQ ZLS ergibt dünne, flexible und reißfeste Beschichtungen.

Anwendung:

- Vorbehandlung:** Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und siliconfrei sein. Verharzungen vorsichtig mit Kunstharz-Verdünnung entfernen. Maximale Holzfeuchte: 25 %. Mit Bläuepilz befallene Stellen gründlich ausschleifen. Geschliffene Holzoberflächen ergeben eine feine und gleichmäßige Oberfläche.
- Beschichtung:** Auf die behandelte Oberfläche wird **PHARMOL: AQ ZLS**, je nach Beanspruchung und Saugfähigkeit des Untergrundes, 1-3 x aufgetragen. Zwischen den Schichten erfolgt eine Zwischentrocknung von mindestens 2-6 Stunden. Die vorhergehende Schicht muss klebfrei und griffest sein.
Aufstehende Holzfasern sollten vor einer erneuten Behandlung vorsichtig geschliffen ("geköpft") werden. Dadurch entsteht eine sehr gleichmäßige und dekorative Oberfläche. Bei Renovierungsanstrichen alten Untergrund mit feuchtem Tuch reinigen und auf Schadstellen untersuchen. Sodann mit 1-2 Anstrichen auffrischen. Ein Anschleifen des alten Untergrundes ist in der Regel nicht erforderlich.
- Bei exotischen Hölzern können Trockenverzögerungen auftreten. Im Zweifelsfall Vorversuch durchführen.
- Zur Erzielung einer besonders schönen, gleichmäßigen Oberfläche nach 10-20 Minuten beschichtete Fläche in Maserrichtung nochmals mit leerem Pinsel nachfahren.
- Je dunkler der gewählte Farbton, desto besser die Licht- und Wetterbeständigkeit.

AQUA Zaunlasur AQ ZLS

Technische Daten:

Lieferform:	Verarbeitungsfertige Einstellung. Vor Gebrauch gründlich aufrühren. Schaumbildung vermeiden.		
Gebindegrößen:	1 ltr; 2,5 ltr; 10 ltr		
Spez. Gewicht:	ca. 1,0 kg/ltr		
Verdünnung:	in der Regel keine Verdünnung		
Verarbeitung:	Streichen, Tauchen		
Empfohlene Schichtdicke:	Im Außenbereich 2 - 3 Anstriche, ca. 10-20 µm Im Innenbereich 1 - 3 Anstriche, ca. 10-20 µm		
Ergiebigkeit: (15 µm TFD)	ca. 10-15 m ² /ltr ca. 70-100 ml/m ² je nach Untergrund		
Trocknung: (20°C; 15 µm TFD)	Staubtrocken:	ca.	60 Min.
	Griffest:	ca.	6 Std.
	Transportfähig:	ca.	12-24 Std.
	Durchgetrocknet:	ca.	3 Tage
Überlackierbarkeit:	Mit sich selbst nach ca. 2-6 Stunden (RT). Die zu bearbeitende Fläche muss klebfrei sein.		
Reinigung der Arbeitsgeräte:	Mit Wasser sofort nach Arbeitsende		
Farbton:	naturbraun hell, naturbraun dunkel		
Glanzgrad:	matt - halbmatt		
Temperatur-Beständigkeit:	ca. 90°C kurzzeitiger Maximalwert		
Flammpunkt:	> 100°C		
Artikel-Nr.:	PHARMOL: AQ ZLS		4076

Technisches Merkblatt

AQUA Zaunlasur
AQ ZLS



Mit Ausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die in dieser Beschreibung enthaltenen Angaben sind Produktinformationen. Sie stellen allgemeine Hinweise nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar, berücksichtigen jedoch nicht den konkreten Anwendungsfall. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.
Bei Fragen: fon: +49 (0)9073 / 95 84-0 fax: +49 (0)9073 / 95 84-40 mail: mail@pharmol.de

Ausgabe: **09/2017**

PHARMOL Farben und Lacke GmbH
Günzburger Straße 65
D-89423 Gundelfingen
Postanschrift: Postfach 47
D-89421 Gundelfingen

Kontakt:
Tel +49 (0) 90 73 / 95 84 - 0
Fax +49 (0) 90 73 / 95 84 - 40
www.pharmol.de
E-Mail: mail@pharmol.de

Bankverbindung:
Sparkasse Gundelfingen/Donau
Konto 313 483 • BLZ 722 515 20
IBAN: DE 29 7225 1520 0000 3134 83
SWIFT-BIC: BYLADEM1DLG
buchhaltung@pharmol.de

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Kai Peter Baumann
Gabriela Baumann
Sitz der Gesellschaft: Gundelfingen
HRB Nr.: 10446, Amtsgericht Augsburg
USt.-Id.Nr.: DE 130.852.180