

Makierungsfarbe MK 2000 rau MK 2000 rau

Artikel-Nr.: 4362

Werkstoff: Schnelltrocknende synthetische Harzkombination, licht- und wetterecht pigmentiert.

Einsatzgebiet: Zum raschen, problemlosen Aufbringen von Markierungen auf Böden und Wänden aus Beton, Zementestrich, Putz, Mauerwerk, Gips und Gipskarton, Gussasphalt und Straßenasphalt sowie auf Metalloberflächen aus Eisen, Stahl und Guss. Zur Markierung von Fahrstreifen, Gefahrzonen, Richtungshinweisen; Beschriftung und Kennzeichnung jeglicher Art. Für Feuchträume und rutschhemmende Beschichtungen.

Eigenschaften: **PHARMOL: MK 2000 rau** lässt sich problemlos auf vielen Untergründen aufbringen und trocknet rasch zu zäh-elastischen, dauerhaften Beschichtungen aus.

Bei der Beschichtung von Eisen, Stahl und Guss empfehlen wir im Außenbereich oder bei erhöhter Feuchtebelastung eine geeignete Korrosionsschutzgrundierung vorzuschalten.

Durch die rasche Trocknung lassen sich in kurzen Abständen mehrere Schichten aufbringen, wodurch die Lebensdauer deutlich verbessert wird.

PHARMOL: MK 2000 rau ist feuchtebeständig und kann daher sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Gegenüber Lösemitteln besteht nur geringe Beständigkeit.

PHARMOL: MK 2000 rau trocknet zu rauen, rutschhemmenden Oberflächen aus.

Anwendung:

Vorbehandlung: Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig und griffig sein sowie den bautechnischen Normen entsprechen. Frischen mineralischen Untergrund mindestens 4-6 Wochen abbinden lassen.

Beschichtung: Auf den vorbereiteten Untergrund wird **PHARMOL: MK 2000 rau** glatt in 2-3 Schichten mit einer Zwischentrocknung von mind. 10 Minuten (Temperaturabhängig) mit Pinsel, Rolle oder im Spritzverfahren aufgebracht.

Zur Erzielung besonders rauer und rutschfester Beschichtungen kann in die noch nasse, frische erste Beschichtung Quarzsand der Körnung 0,1 - 0,4 mm lose eingestreut werden. Überschuss in jedem Fall vermeiden. Nach der Trocknung Reste mit Besen oder Staubsauger entfernen und die Oberfläche mit 1-2 Schichten **PHARMOL: MK 2000 rau** kopfversiegeln.

Makierungsfarbe MK 2000 rau MK 2000 rau

Technische Daten:

| | | | |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------------|
| Lieferform: | Verarbeitungsfähige Einstellung | | |
| Gebindegrößen: | 4 kg netto; 15 kg bfn. | | |
| Spez. Gewicht: | ca. 1,6 kg / ltr. | | |
| Mischungsverhältnis: | ---- | | |
| Verdünnung: | PHARMOL: MK-V |] | 0-10 % je nach Bedarf |
| Verarbeitung: | Streichen, Rollen, Spritzen (auch airless) | | |
| Empfohlene Schichtdicke: | ca. 100-300 µm Trockenfilm Gesamtschichtdicke ca. 100 µm Trockenfilm pro Arbeitsgang | | |
| Ergiebigkeit: | ca. 4 m ² / kg; ca. 250 ml / m ² (100 µm Trockenfilm) | | |
| Topfzeit (20° C): | --- | | |
| Trocknung (20°C): | staubtrocken: | ca. 10 Min. | (100 µm Trockenfilm) |
| | griffest: | ca. 20 Min. | (100 µm Trockenfilm) |
| | überfahrbar: | ca. 30-60 Min. | (100 µm Trockenfilm) |
| | durchgetrocknet: | ca. 7 Tage | (100 µm Trockenfilm) |
| Überlackierbarkeit: | mit sich selbst nach frühestens 10 Minuten | | |
| Farbton: | nach RAL, NCS und Mustervorlage | | |
| Glanzgrad: | matt | | |
| Temperatur- beständigkeit: | ca. 100° C trocken (kurzzeitiger Maximalwert) | | |
| Flammpunkt: | > 21° C; All | | |
| Artikel-Nr.: | PHARMOL: MK 2000 rau | | 4362 |

Technisches Merkblatt

Makierungsfarbe MK 2000 rau
MK 2000 rau



Mit Ausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die in dieser Beschreibung enthaltenen Angaben sind Produktinformationen. Sie stellen allgemeine Hinweise nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar, berücksichtigen jedoch nicht den konkreten Anwendungsfall. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.
Bei Fragen: fon: +49 (0)9073 / 95 84-0 fax: +49 (0)9073 / 95 84-40 mail: mail@pharmol.de

Ausgabe: **09/2017**

PHARMOL Farben und Lacke GmbH
Günzburger Straße 65
D-89423 Gundelfingen
Postanschrift: Postfach 47
D-89421 Gundelfingen

Kontakt:
Tel +49 (0) 90 73 / 95 84 - 0
Fax +49 (0) 90 73 / 95 84 - 40
www.pharmol.de
E-Mail: mail@pharmol.de

Bankverbindung:
Sparkasse Gundelfingen/Donau
Konto 313 483 • BLZ 722 515 20
IBAN: DE 29 7225 1520 0000 3134 83
SWIFT-BIC: BYLADEM1DLG
buchhaltung@pharmol.de

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Kai Peter Baumann
Gabriela Baumann
Sitz der Gesellschaft: Gundelfingen
HRB Nr.: 10446, Amtsgericht Augsburg
USt.-Id.Nr.: DE 130.852.180