

Industrie Decklack

Artikel-Nr.:	2150	ID
Werkstoff:	Kombination schnelltrocknender Kunstharze, licht- und wetterecht pigmentiert.	
Einsatzgebiet:	Universell einsetzbare Schlussbeschichtung für Industrie und Handwerk im Innen- u. Aussenbereich. Hervorragend einsetzbar im Maschinen-, Anlagen- und Hallenbau; überwiegend für alle Gusseisen-, Eisen- und Stahlkonstruktionen, die eine dauerhafte, füllkräftige und robuste Endbeschichtung erhalten sollen.	
Eigenschaften:	<p>PHARMOL: ID hat sich über Jahrzehnte hinweg als Deckbeschichtung auf Eisen, Stahl und Gusseisen hervorragend bewährt. Die Beschichtung besticht durch ihre einfache und rationelle Arbeitsweise bei sehr gutem Korrosionsschutz und sehr guter Licht- u. Wetterbeständigkeit.. Nach der raschen Aushärtung auch in hohen Schichtdicken, entstehen kompakte, mechanisch belastbare und dekorative Beschichtungen.</p> <p>PHARMOL: ID wird neben der Standardeinstellung für Streichen, Walzen und Hochdruckspritzen auch in 3 Sondereinstellungen geliefert:</p> <ul style="list-style-type: none">- Für die airless-Verarbeitung unter der Bezeichnung: PHARMOL: Industrie Decklack airless 5 und 10- Für die airmix -Verarbeitung unter der Bezeichnung: PHARMOL: Industrie Decklack airmix 65 <p>Diese Sondereinstellungen sind für den jeweiligen Einsatz optimiert und erlauben schnellere, rationellere Verarbeitung mit noch höheren Schichtdicken pro Arbeitsgang.</p>	
<u>Anwendung:</u>		
Vorbehandlung:	Der Untergrund muß sauber, trocken, frei von Staub, Öl, Fett, Silikon sowie anderen, den Verbund und die Haftung störenden Rückständen sein. Korrosionsprodukte sind grundsätzlich mechanisch, soweit als möglich, idealerweise bis zum intakten Untergrund, zu entfernen. Beste Ergebnisse werden bei sandgestrahlten Stahloberflächen (Sa 2.5) erzielt, doch auch bei sauberem ST 37 Stahl, Eisen und Gusseisen ist eine erfolgreiche Beschichtung möglich. Bei zu erwartender hoher Belastung (thermisch, mechanisch, witterungsbedingt) empfehlen wir Strahlen des Untergrundes mit einem Reinheitsgrad von min. Sa 2.5!	
Grund- beschichtung:	Als Grundbeschichtung empfehlen wir eine unserer bewährten Grundierungen auf 1K- oder 2K-Basis, speziell abgestimmt auf den jeweiligen Untergrund und die gewünschte erwartende Lebensdauer.	
Deck- beschichtung:	<p>Doseninhalt gut aufrühren und je nach Bedarf geeignete Verdünnung zusetzen. Der Auftrag erfolgt mit Pinsel, Walze oder im Spritzverfahren in 1-2 Schichten mit einer Trockenfilmdicke (TFD) von 40-80 µm, ca. 80-160 µm Nassfilmdicke (NFD), je nach zu erwartender Beanspruchung. Die Trocknung zwischen den einzelnen Schichten beträgt ca. 30 Minuten (20°C).</p> <p>Bei extrem belasteten Objekten mit häufiger Feuchtebeanspruchung verbessert eine erhöhte Schichtdicke um max. 50 % die Lebensdauer deutlich.</p> <p>Nach der Verarbeitung Restmenge ggf. in kleineres Gebinde umfüllen, gut verschließen und Gebinde kurz über Kopf stürzen.</p>	

Technisches Merkblatt

Technische Daten:

Lieferform:	Streichfertige Einstellung, airmix- u. airless-Einstellung und als Spray	
Gebindegrößen:	2,5 ltr., 12 kg bfn; 30 kg bfn; 65 kg bfn; 240 kg bfn; Spray: 400 ml	
Spez. Gewicht:	ca. 1,20 kg / ltr.	
Verdünnung:	PHARMOL: Universal-Verdünnung PHARMOL: Nitro Universal-Verdünnung	ca. 0 - 20 % je nach Bedarf
Verarbeitung:	Streichen, Walzen, Spritzen Hochdruck: 1,6 - 2,2 mm Düse; Luft: 3 - 6 bar Airmix: 1,6 - 2,5 mm Düse; Luft: 3 - 5 bar; Material: 1 - 3 bar Airless: 0,38 - 0,68 mm Düse; Material: 150 - 200 bar	
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis + 30 °C	
Empfohlene Schichtdicke:	ca. 40 - 80 µm Trockenfilm Gesamtschichtdicke ca. 40 - 60 µm Trockenfilm pro Arbeitsgang	
Ergiebigkeit: (60 µm TFD)	ca. 7 m ² / kg; ca. 120 ml / m ²	
Trocknung: (20°C; 60 µm TFD)	staubtrocken: griffest: transportfähig: durchgetrocknet:	ca. 30 Min. ca. 1-3 Std. ca. 12 Std. mehrere Tage
Überlackierbarkeit: (20°C; 60 µm TFD)	mit sich selbst nach ca. 30 Minuten	
Farbton:	nach RAL, NCS und Mustervorlage	
Glanzgrad:	tiefmatt bis hochglänzend	
Temperaturbeständigkeit:	ca. 140° C trocken (kurzzeitiger Maximalwert!)	
Flammpunkt:	> 26° C; All	
Artikel-Nr.:	PHARMOL: ID	2150

Mit Ausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die in dieser Beschreibung enthaltenen Angaben sind Produktinformationen. Sie stellen allgemeine Hinweise nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar, berücksichtigen jedoch nicht den konkreten Anwendungsfall. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

Bei Fragen: fon: +49 (0)9073 / 95 84-0 fax: +49 (0)9073 / 95 84-40 mail: mail@pharmol.de